# Duracril!

## MEMBRANA EN PASTA

CATÁLOGO 2018

# MEMBRANA EN PASTA
# TECHOS Y TERRAZAS

**IMPERMEABLE I TRANSITABLE I MÁS ELÁSTICA I SIN POLIURETANO**

Impermeabilizante y 100% transitable, de altísima resistencia a los factores climáticos tales como lluvia, granizo, calor frío, etc. Es una pasta formulada para solucionar problemas de filtraciones, goteras y humedad, tanto en techos como en terrazas, superficies de tejas, chapa, loza, ladrillo shap, madera, fibro cemento, etc.

**20 Litros rinden 50m²**

## ESTAS A PUNTO DE PROBAR UN NUEVO CONCEPTO EN IMPERMEABILIZACIÓN.

### INSTRUCCIONES DE USO PARA UNA SOLUCIÓN GARANTIZADA.

**1.** La superficie a tratar debe estar seca y libre de partes mal adheridas o descascaradas de materiales preexistentes. Lavar la superficie con ácido clorhídrico (muriático) diluido en tres partes de agua. Sobre maderas recomendamos aplicar una mano de producto. Mientras todavía está húmedo aplicar un género en toda la superficie y luego tres manos sobre el mismo.
No exponer el envase a altas temperaturas.
En caso en que el techo posea membrana asfáltica con aluminio recomendamos sacarla completamente para garantizar la transitabilidad del techo. Si desea aplicarla sobre la misma asegúrese de encontrar la rotura, cubrir la misma con producto y género, aplicar tres manos sobre el mismo, y luego aplicar tres manos de producto sobre toda la superficie. Teniendo en cuenta que al no sacar la membrana asfáltica con aluminio, la humedad puede estar por debajo de la misma, provocando filtración o mancha hasta quedar completamente seco.
**2.** Aplicar la primer mano diluida al 50% con agua y luego, dependiendo de la superficie, dos manos como mínimo de **DURACRIL** Membrana en Pasta pura sin diluir, a pincel, rodillo o soplete, dejando secar entre sí cuatro horas dependiendo de la temperatura ambiente, teniendo en cuenta que la mínima será de 5°C y la máxima de 30°C.

**3.** En caso de que el techo esté en muy mal estado o ante rajaduras muy grandes, aplicar una mano de **DURACRIL** Membrana en Pasta, mientras todavía está húmeda, colocar un género y luego tres manos de producto sin diluir. Recuerde que cuantas más manos de **DURACRIL** Membrana en Pasta se le de al techo, mayor la resistencia.

***IMPORTANTE:*** *una vez terminado el trabajo esperar hasta la primera tormenta fuerte, y en caso de visualizar algún tipo de filtración, tratar sencillamente la zona afectada aplicando tres manos de* **DURACRIL** *Membrana en Pasta en el lugar. De persistir el problema comuníquese con nuestro departamento técnico.*

**RENDIMIENTO:** 7,5 a 8 m² por litro. Difiere según la superficie a tratar.

***20 LITROS DE PRODUCTO EQUIVALEN A 5 ROLLOS DE MEMBRANA DE ALUMINIO.***

**PRESENTACIÓN:** 1, 4, 10 y 20 Litros.
**COLORES:** Negro, rojo, rojo teja, verde, ocre, gris, marrón, azul, blanco (apto para ser entonado con ENTONADOR UNIVERSAL haciendo infinidad de colores pastel) y lechoso incoloro (este último para ser entonado con sistema tintométrico pudiendo lograr colores intensos).

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.Ante ingestión efectuar consulta médica. **CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333 - 0160 **CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777 En **CORDOBA** (0351) 421-5400 / 422-2039 - En **ROSARIO**: (0341) 448-0202- En **LA PLATA**: (0221) 451-5555

Duracril

# MEMBRANA EN PASTA
## TECHOS Y TERRAZAS
### IMPERMEABILIZANTE

Producto formulado con una combinación de resinas acrílicas y elásticas, de altísima resistencia a los factores climáticos, tales como: lluvia, granizo, calor, frío, etc.

Especial para el uso tanto en frentes como en medianeras de diversos materiales: revoques, hormigón, ladrillo y todo tipo de superficie, dándole la protección contra la humedad, hongos y cambios climáticos, acompañando las dilataciones y contracciones propias de las superficies a tratar, obteniendo así la impermeabilización total.

**PREPARACIÓN:** Las superficies a tratar deben estar secas, libres de polvo, materiales mal adheridos o descascarados y de grasitud.

**FORMA DE APLICACIÓN:** pincel o rodillo. No aplicar a temperaturas menores a los 10°C o mayores a los 40°C, ni en días de mucha humedad.

**LIMPIEZA DE UTENSILLOS:** Agua y jabón.

**PRESENTACIÓN** 1, 4, 10 Y 20 Litros.

| | |
|---|---|
| **RENDIMIENTO** | 10 a 12 m2 por litro por mano. Dependiendo de la superficie a tratar. |
| **MANOS** | 3 |
| **COLORES** | Negro, Rojo, Rojo Teja, Azul, Verde, Amarillo, Gris, Incoloro, Marrón y Blanco. Este último es apto para ser entonado con ENTONADOR UNIVERSAL. |
| **SECADO AL TACTO** | 1 hora. Secado fino: 4 horas. |
| **APLICACIÓN** | Indicado para paredes interiores de mampostería o yeso, nuevas o previamente pintadas. |
| **SISTEMA A UTILIZAR** | Pincel o rodillo. |

**RIESGOS AMBIENTALES:**
Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este producto en desagües, cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en lugares designados por las leyes correspondientes.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.Ante ingestión efectuar consulta médica. **CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333 - 0160 **CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777 En **CORDOBA** (0351) 421-5400 / 422-2039 - En **ROSARIO**: (0341) 448-0202- En **LA PLATA**: (0221) 451-5555

Duracril

# MEMBRANA EN PASTA
# FIBRADO

Duracril FIBRADO es un impermeabilizante acrílico con fibras incorporadas en base acuosa formulado en base a polímeros reticulantes de curado por efecto UV (ultravioleta).
Al aplicarlo forma una membrana de gran elasticidad y resistencia a la abrasión, resistente a los agentes climáticos cumpliendo eficázmente con la función de impermeabilizar techos.

## CARACTERÍSTICAS
Tiene una máxima elasticidad en un amplio rango de temperaturas (-10°C a 60°C).
Curado por rayos ultravioletas, le confiere máxima resistencia a la suciedad y y evita la pegajosidad residual manteniendo sus características por más tiempo.

## USOS
Impermeabilizante de protección para cubiertas planas o inclinadas. No aplicar en pisos terminados con llana mecánica, cerámicas semiesmaltadas o esmaltadas y asfalto.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Verificar antes de su aplicación que la superficie este completamente seca asi evita la formación de ampollas una vez aplicado. En caso de pre existir ampollas, recortarlas y dejar solo material que esté perfectamente adherido antes de su aplicación. Superficies nuevas lavarlas con una soución de ácido muriático en agua en proporción 1:7, enjuagar bien y dejar secar. Si la superficie es a repintar, eliminar todo el polvo, grasitud o restos de pinturas viejas adheridas.

## IMPRIMACIÓN
Diluir con agua al 20% y aplicar una mano a modo de imprimación. A continuación sellar juntas y grietas.

## APLICACIÓN
Mezclar bien hasta formar un producto homogéneo. Las siguintes manos aplicarlas puras o disueltas con hasta un 10% de agua para lograr el espesor de película correcta. Gracias a sus fibras incorporadas, se aplica a pincel o rodillo como pintura, formando una membrana armada, sin necesitar de intercalar mantas de fibras. Dejar secar de 12 a 24 hs. entre mano y mano, cruzando las mismas para formar una trama homogénea, creando una cubierta sólida, contínua e impermeable. Salientes, caños, claraboyas y muros de carga, pintar en vertical unos 15 cm de altura a modo de zócalo.

## RECOMENDACIONES
Aplicar con la superficie seca y con temperaturas superiores a 5°C en buen tiempo.

## RENDIMIENTO
1 a 1,5 Kg./m2 en total, aplicado en las manos necesarias, variando el rendimiento según el color y la absorción de la superficie.

## SECADO Y LIMPIEZA
Al tacto 4 hs. Repintado 12 horas. Secado final 72 hs. Lavar con agua.

## PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.Ante ingestión efectuar consulta médica. **CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333 - 0160 **CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777 En **CORDOBA** (0351) 421-5400 / 422-2039 - En **ROSARIO**: (0341) 448-0202- En **LA PLATA**: (0221) 451-5555

Duracril

# MEMBRANA EN PASTA POLIURETÁNICA
## FRENTES Y MUROS

Formulado con una combinación de resinas acrílicas y elásticas, de altísima resistencia a los factores climáticos, tales como: lluvia, granizo, calor, frío, etc.

Especial para el uso tanto en frentes como en medianeras de diversos materiales: revoques, hormigón, ladrillo y todo tipo de superficie dándole la protección contra la humedad, hongos y cambios climáticos, acompañando las dilataciones y contracciones propias de las superficies a tratar, obteniendo así la impermeabilización total.

**PREPARACIÓN:** Las superficies a tratar deben estar secas, libres de polvo, materiales mal adheridos o descascarados y de grasitud.

**FORMA DE APLICACIÓN:** pincel o rodillo. No aplicar a temperaturas menores a los 10°C o mayores a los 40°C, ni en días de mucha humedad.

**LIMPIEZA DE UTENSILLOS:** Agua y jabón.

**PRESENTACIÓN:** 1,250 Kg, 4,8 Kg, 12 Kg Y 24 Kg.

**MANOS:** 3

**RENDIMIENTO:** 10 a 12 $m^2$ por litro por mano. Dependiendo de la superficie a tratar.

**COLORES:** Negro, Rojo, Rojo Teja, Azul, Verde, Amarillo, Gris, Incoloro, Marrón y Blanco. Este último es apto para ser entonado con ENTONADOR UNIVERSAL.

**APLICACIÓN:** Indicado para paredes interiores de mampostería o yeso, nuevas o previamente pintadas. SISTEMA A UTILIZAR: Pincel o rodillo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.Ante ingestión efectuar consulta médica. **CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333 - 0160 **CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777 En **CORDOBA** (0351) 421-5400 / 422-2039 - En **ROSARIO**: (0341) 448-0202- En **LA PLATA**: (0221) 451-5555

Duracril

# MEMBRANA EN PASTA POLIURETÁNICA
## TECHOS Y TERRAZAS

Impermeabilizante de altísima resistencia a los factores climáticos, tales como lluvia, granizo, calor, frío, etc. Pintura formulada para solucionar los problemas de filtraciones, goteras y humedad, tanto en techos como en terrazas y muros, de diversos materiales: tejas, chapas, loza, ladrillo shap y fibrocemento.

**RENDIMIENTO:** Desde 1kg x $m^2$, hasta 1,5kg x $m^2$ en trabajo terminado.

**COLORES:** Negro - Rojo - Verde - Amarillo - Gris - Incoloro - Marrón - Blanco (apto para ser entonado con Entonador Universal).

Las superficies a tratar deben estar secas, libres de polvo, materiales mal adheridos o descascarados.

**TECHOS NUEVOS DE MATERIAL:** lavar previamente con una solución de ácido muriático al 10% en agua (ácido 10% - Agua 90%), y enjuagar con agua. Una vez seco, comenzar la aplicación de la primera mano de **Membrana en Pasta Poliuretánica Coating Duracril** diluida en un 30% de agua a modo de fijador, sin contarla como mano de terminación. En caso de que el techo tenga rajaduras grandes, aplicar una mano de las mismas características, una VENDA DURACRIL aún estando húmeda y posteriormente como mínimo dos manos del producto.

**FORMA DE APLICACIÓN:** Sin diluir (salvo en los casos especificados) con pincel, rodillo o soplete, dejando secar entre mano y mano aproximadamente 4 horas, dependiendo de la temperatura ambiente, teniendo en cuenta como mínimo 5° C y 30° C como máxima. Una vez terminado el trabajo, lavar los utensillos con agua y jabón.

**TECHOS QUE POSEAN MEMBRANA ASFÁLTICA:** recomendamos removerla completamente, ya que nuestro producto es superior.

**SOBRE TECHOS DE CHAPA:** lavar con una solución de ácido muriático al 10% en agua, enjuagar bien y una vez seco comenzar la aplicación de **Membrana en Pasta Poliuretánica Coating Duracril.**

**IMPORTANTE:** Una vez terminado el trabajo esperar hasta la primer tormenta fuerte. En caso de visualizar algún tipo de filtración se deberá tratar únicamente la zona afectada, aplicando las manos que considere necesarias. De persistir el problema comuníquese con nuestro departamento técnico o lea nuevamente las instrucciones.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.Ante ingestión efectuar consulta médica. **CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333 - 0160 **CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777 En **CORDOBA** (0351) 421-5400 / 422-2039 - En **ROSARIO**: (0341) 448-0202- En **LA PLATA**: (0221) 451-5555

Duracril

**Duracril Group S.A.** Juan A. Gelly 6304 (1763) Virrey del Pino - Buenos Aires
Te.: 02202 495770/1 - duracril.net