

Duracril

ESMALTE SINTÉTICO



CATÁLOGO 2018



ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE CON ZIRCONIO

CARACTERÍSTICAS: Los componentes de su fórmula le dan una excelente nivelación. Logrando a su vez un excelente acabado tanto para interiores como exteriores, de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión y al uso. Esmalte Sintético **Duracril** es de fácil aplicación y de rápido secado, formando una película tersa, lisa y suave. Se pueden a su vez, obtener una amplia gama de colores mediante mezclas o utilizando Entonador Universal, hasta un máximo de 37,5 cm³ / litro.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasa y polvo.
- Aplicar dos o tres manos con pincel, soplete o rodillo.
- Limpiar los elementos con aguarrás.

Madera nueva: Aplicar previamente fondo blanco Sintético **Duracril**.

Madera pintada: Si está en buen estado deberá lijar suavemente y limpiar. Si está deteriorada, removerla y aplicar fondo blanco Sintético **Duracril**.

Hierro: Superficie nueva: Eliminar el óxido, limpiar y aplicar Antióxido Sintético **Duracril**.

Con pintura: Lijar suavemente y limpiar.

Con pintura deteriorada: Eliminarla y aplicar Antióxido Sintético **Duracril**.

Superficie oxidada: Eliminar aplicando Desoxidante Fosfatizante **Duracril**, y luego Convertidor de Óxido **Duracril**.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Mantener el recipiente bien cerrado, de forma vertical y fuera del alcance de niños y animales.
- No digerir. No inhalar los vapores.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Mantener lejos del fuego, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.
- No arrojar el envase de incineradores o fuego.
- No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.
- Trabajar en ambientes ventilados.
- Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos.
- Utilizar protección para los ojos, y mascarilla en caso de lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas.
- Cubrir tomacorrientes para evitar la entrada de pintura.
- En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre una superficie nivelada.
- No quemar la pintura vieja para removerla de la superficie.

PRESENTACIÓN 250cc, 500cc, 1 y 4 Litros.

RENDIMIENTO	12 a 15 m ² por litro por mano.
MANOS	2
SECADO AL TACTO	3 a 5 horas. Secado entre manos 8 horas.
ACABADO	Brillante.
DILUCIÓN	Aguarrás
SISTEMA A UTILIZAR	Pincel, soplete o rodillo.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. **CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333 - 0160 **CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777 En **CORDOBA** (0351) 421-5400 / 422-2039 - En **ROSARIO:** (0341) 448-0202- En **LA PLATA:** (0221) 451-5555

Duracril



MULTIACCIÓN

CARACTERÍSTICAS: Es un esmalte sintético especial que en las superficies ferrosas actúa sobre las partículas de óxido fijándose y convirtiéndolas en óxido estable, evitando su propagación.

Se obtiene un acabado perfecto, ya que logra una película uniforme y brillante de máxima adherencia para interiores y exteriores, de gran resistencia a los agentes climáticos, la abrasión, el uso y los lavados. Es de fácil aplicación, rápido secado y cuenta con una gran variedad de colores.

RECOMENDACIONES:

Es conveniente utilizarlo puro, pero puede ser diluido con un 10% de aguarrás mineral.

- Mezclar muy bien antes de usar.
- Si tiene que usar más de un envase, conviene siempre mezclar sus contenidos.
- Evite pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva evaporación.
- Almacenar envases en lugares frescos y secos.
- Cuando deba lavar paredes pintadas, hágalo solo con agua y detergente.

RIESGOS AMBIENTALES.

Trabajamos continuamente en el cuidado del medio ambiente: aconsejamos no volcar este producto en desagües, cursos o reservorios de agua, y disponer de los residuos y envases usados en lugares designados por las leyes correspondientes.

PRESENTACIÓN 250cc, 500cc, 1 y 4 Litros.

MANOS SECADO RENDIMIENTO APLICACIÓN

2
8 horas entre manos.
De 12 a 15 m² por litro por mano.
La superficie a tratar debe estar seca, libre de grasas, polvo, pinturas, ampollas y descascaradas, sin óxido adherido (en estos casos aplicar Desoxidante Fosfatizante). En superficies nuevas, lijar el óxido y luego limpiar el polvo con un trapo limpio y seco.
Pincel, rodillo o soplete.

SISTEMA A UTILIZAR

ATENCIÓN LAS 24 Hs (011) 15 6026 1396



ATENCIÓN

LIQUIDO Y VAPORES INFLAMABLES.
PUEDE PROVOCAR UNA REACCIÓN ALÉRGICA,
NOCIVO PARA LOS ORGANISMOS ACUÁTICOS.



ATENCIÓN

INFLAMABLE DE SEGUNDA, NO APAGAR CON AGUA,
EN CASO DE INCENDIO USAR EXTINTORES DE
ANHÍDRIDO CARBÓNICO (CO₂) O POLVO QUÍMICO SECO

Nº ONU 1263 PINTURA

301263

PRIMEROS AUXILIOS:

Ante contacto con piel lavar con abundante agua. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica. **CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:** 0-800-333 - 0160 **CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:** (011) 4658-7777 En **CORDOBA** (0351) 421-5400 / 422-2039 - En **ROSARIO:** (0341) 448-0202- En **LA PLATA:** (0221) 451-5555

Duracril



Fabrica y distribuye

Duracril Group S.A. Juan A. Gelly 6304 (1763) Virrey del Pino - Buenos Aires
Te.: 02202 495770/1 - duracril.com.ar